

ARENA NATURAL SMOOTH

Carte e cartoncini naturali lisci di pura cellulosa E.C.F. certificati FSC®. Il bianco "Natural" è ottenuto senza l'uso di imbiancanti ottici (OBA Free). L'ottima speratura e pulizia la rende adatta per qualsiasi progetto grafico. Razionale ed elegante, perfetta per testi, immagini, packaging e illustrazioni, si adatta a qualsiasi tecnica di stampa e nobilitazione e soddisfa ogni esigenza di rilegatura e cartotecnica. Le grammature sopra i 300 gr sono ottenute per accoppiamento ad umido in fase di formazione.

DESCRIZIONE

FORMATO	FIBRA	GRAMMATURA	GAMMA
46X64	LL	90 120 140 300	
64X90	LL	90 100 120 140 170 200 250 300	
90X64	LC	90 120 140 200 300	
72X102	LL	90 100 120 140 170 200 250 300 350	
102X72	LC	90 120 140 170 300	

GRAMMATURA	VSA	OPACITÀ	RUVIDITÀ	GRADO DI BIANCO
ISO 536 g/m ²	ISO 534 cm ³ /g	ISO 2471 %	ISO 8791-2 ml/min	ISO 2470 %
90 ± 3%	1,15	90 ± 2	150 ± 20%	89% ± 2
100 ± 3%	1,15	92 ± 2	150 ± 20%	89% ± 2
120 ± 3%	1,15	94 ± 2	150 ± 20%	89% ± 2
140 ± 3%	1,15	96 ± 2	150 ± 20%	89% ± 2
170 ± 3%	1,15	97 ± 2	150 ± 20%	89% ± 2
200 ± 4%	1,15	-	150 ± 20%	89% ± 2
250 ± 5%	1,20	-	220 ± 20%	89% ± 2
300 ± 5%	1,22	-	220 ± 20%	89% ± 2
350 ± 5%	1,22	-	220 ± 20%	89% ± 2

CARATTERISTICHE

TECNICHE

Rif. a norma/strumento
unità di misura

Umidità Relativa 50% ± 5
rif. TAPPI 502-98



CONNOTAZIONI

Il prodotto è completamente biodegradabile e riciclabile.
Fabbricazioni speciali disponibili su richiesta.

NOTE

ARENA NATURAL SMOOTH

Arena Natural Smooth è ottima per la realizzazione di edizioni pregiate, agende, astucci, auguri e partecipazioni, brossure, calendari, cataloghi, carte intestate.

UTILIZZI

Arena Natural Smooth utilizzabile senza problemi con i principali sistemi di stampa: offset tradizionale e UV, rilievo a secco, stampa a caldo, serigrafia e tipografia. La superficie macroporosa richiede l'utilizzo di inchiostri ad essicazione ossidativa. Buona la resa cromatica e tonale. Il dot gain ed il contrasto di stampa sono ai livelli più alti che si possono ottenere da supporti naturali.

INDICAZIONI PER LA STAMPA

Verniciatura e plastificazione devono essere valutate preventivamente. La verniciatura distribuita con macchina offset viene assorbita in misura pressoché completa quindi non aumenta il lucido o la protezione. Con la verniciatura serigrafica si conseguono risultati migliori anche se spesso è necessario ricorrere a due passaggi per ottenere una decisa evidenza di risultato. La leggera irregolarità superficiale propria delle carte non patinate può dare origine a micro-mancanze in fase di plastificazione dovute ad una non completa aderenza del film al supporto. Buoni risultati nelle principali lavorazioni di confezione: taglio, fustellatura, cordonatura, piega ed incollatura.

INDICAZIONI PER LA TRASFORMAZIONE

