

## LABEL SPLENDORGLOSS

Carta monopatinata con doppia patinatura su un lato e calandrata off-line, ad elevato grado di lucido. Di pura cellulosa E.C.F. certificata FSC®. Trattamento antispappolo idoneo alle esigenze di etichettatura.

### DESCRIZIONE

| FORMATO | FIBRA | GRAMMATURA |
|---------|-------|------------|
| 72X102  | LL    | 80 90 100  |

### GAMMA

| GRAMMATURA       | V.S.A.             | LUCIDO    | CARICO DI ROTTURA |           |
|------------------|--------------------|-----------|-------------------|-----------|
| ISO 536          | ISO 534            | TAPPI 480 | ISO 1924          |           |
| g/m <sup>2</sup> | cm <sup>3</sup> /g | %         | long±10%          | trasv±10% |
| 80 ± 3%          | 0,96               | 78 ± 3%   | 5,6               | 4,7       |
| 90 ± 3%          | 0,96               | 78 ± 3%   | 6,5               | 5,5       |
| 100 ± 3%         | 0,96               | 78 ± 3%   | 6,8               | 5,8       |

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Rif. a norma/strumento  
unità di misura

Umidità Relativa 50% ± 5 rif.  
TAPPI 502-98

Grado di bianco - ISO 2470  
(R457) - 95% ± 2



Il prodotto è completamente biodegradabile e riciclabile.  
Fabbricazioni speciali disponibili su richiesta.

### CONNOTAZIONI


### NOTE

# LABEL SPLENDORGLOSS

Label Splendorgloss è un prodotto appositamente realizzato per il settore delle etichette. Nell'etichettatura si consiglia di attenersi alle indicazioni corrette per il senso di fibra. Essa deve essere parallela al fondo della bottiglia (vedi disegni).


## UTILIZZI

Forma dell'etichetta




etichetta avvolgente

Arrotolamento dopo aver inumidito il retro della etichetta.



senso della fibra corretto



senso della fibra errato

La superficie di Label Splendorgloss consente di ottenere risultati di stampa particolarmente brillanti con ottimo contrasto, dettaglio e saturazione cromatica. Utilizzabile senza problemi con i principali sistemi di stampa: offset, rilievo a secco, stampa a caldo, termografia e serigrafia. Per la stampa offset si consiglia l'impiego di inchiostri ad essiccazione ossidativa; è necessario il controllo della soluzione di bagnatura sia in termini di pH o conducibilità, sia in termini di additivi per mantenere l'emulsione a livelli minimi. Per un maggior controllo del setting e dell'essiccazione si consigliano cariche di inchiostro non eccessive, l'uso di polvere antiscartino e l'eventuale aggiunta di additivi essiccanti nell'inchiostro.

## INDICAZIONI PER LA STAMPA

Label Splendorgloss dà ottimi risultati in verniciatura convenzionale o UV. Ottimi risultati anche in plastificazione. Non vi sono particolari controindicazioni per le operazioni di trasformazione e confezionamento.

## INDICAZIONI PER LA TRASFORMAZIONE