FEDRIGONI
SPECIAL PAPERS

SYMBOL FREELIFE GLOSS

DESCRIZIONE

Carte e cartoncini tripatinati su entrambi i lati con finitura Gloss, certificati FSC® Mix (FSC-C015523). Costituiti da pura cellulosa ECF (Elemental Chlorine Free) e dal 40% di fibre di riciclo. Disponibili nel colore Premium White.

GAMMA

FORMATO	FIBRA	GRAMMATURA
64X88	LL	115 130 150 170 200 250 300 350
70X100	LL	115 130 150 170 200 250 300 350
72X102	LL	400

CARATTERISTICHE TECNICHE

Rif. a norma/strumento unità di misura

GRAMMATURA	VSA	OPACITÀ	LUCIDO	CARICO DI ROTTURA	
ISO 536	ISO 534	ISO 2471	ISO 8254-2	ISO 1924	
g/m²	cm³/g	%	%	kN/m	
				long ± 15%	trasv ± 15%
90 ± 3%	0,76	91 ± 2	73 ± 10	3,5	2,7
100 ± 3%	0,77	92 ± 2	73 ± 10	4	3,1
115 ± 3%	0,70	93 ± 2	73 ± 10	4,5	3,4
130 ± 3%	0,71	94 ± 2	73 ± 10	5,1	3,8
150 ± 3%	0,71	95 ± 2	73 ± 10	5,9	4,4
170 ± 3%	0,72	95 ± 2	73 ± 10	6,7	5
200 ± 4%	0,71	-	73 ± 10	7.1	5,5
250 ± 5%	0,74	-	73 ± 10	-	
300 ± 5%	0,76	-	73 ± 10	-	
350 ± 5%	0,80	-	73 ± 10	-	
400 ± 5%	0,81	-	73 ± 10	-	

Grado di bianco - ISO 2470 (R457) - 103% ± 2
Umidità Relativa 50% ± 5
rif. TAPPI 502-98

CERTIFICAZIONI E LICENZE

FSC www.fsc.org FSC® C015523 Il marchio della gestione forestale responsabile

RICICLABILE CON LA CARTA Aticelca® 501 Aticelca® 10788-0002

NOTE

Vista la rilevante presenza di riciclo nell'impasto, possono verificarsi lievi variazioni di tinta tra differenti produzioni.
Il prodotto è riciclabile secondo i metodi Aticelca 501:2025 e Cepi V.2-2022, sulla base della norma UNI 11743:2019.

Fabbricazioni speciali disponibili su richiesta.

UNI EN ISO 9001:2015 – CQ 539
UNI EN ISO 14001:2015 – CQ 7847
UNI EN ISO 45001:2023 – CQ 26471

SCHEDA DI PRODOTTO SYM/473
Aggiornamento 09/2026
Revisione n° 13

SYMBOL FREELIFE GLOSS

UTILIZZI

Symbol Freelife Gloss è ottimo per la realizzazione di edizioni, coordinati grafici, copertine, inserti, brochure di prestigio.

INDICAZIONI PER LA STAMPA

Utilizzabile senza problemi con i principali sistemi di stampa: tipografia, offset, rilievo a secco, stampa a caldo, termografia e serigrafia.

INDICAZIONI PER LA TRASFORMAZIONE

Buoni risultati nelle principali lavorazioni di confezione: taglio, fustellatura, cordonatura, piega ed incollatura, verniciatura, plastificazione. Nella piegatura, consigliamo di cordonare le grammature superiori a 170 g/m².

L'Azienda si riserva di modificare le caratteristiche tecnologiche del prodotto in funzione delle esigenze del mercato.