

FEDRIGONI

PAPER

WOODSTOCK

Carte e cartoncini certificati FSC®. Composti da 20% di pura cellulosa E.C.F. certificata FSC® e da 80% fibre di riciclo certificate FSC®. Colorati nell'impasto e con finitura superficiale lisciata. Disponibile in quindici colori più una tinta concettata.

DESCRIZIONE

FORMATO	FIBRA	GRAMMATURA
45X64	LL	110*
70X100	LL	80 110 140 170 225 260 285 350

*SOLO VERSIONE CONCETTATA "BETULLA"

GAMMA

GRAMMATURA	VSA	RUVIDITÀ	RIGIDITÀ TABER 15°	CARICO DI ROTTURA		
ISO 536 g/m ²	ISO 534 cm ³ /g	ISO 8791-2 ml/min	ISO 2493 mN	ISO 1924 kN/m		
			long ± 10%	trasv ± 10%	long ± 10%	trasv ± 10%
80 ± 3%	1,26	220 ± 40	5	2,5	4,6	2,3
110 ± 3%	1,26	220 ± 40	14	6	6,3	2,7
140 ± 3%	1,26	220 ± 40	28	14	7	3,7
170 ± 3%	1,26	220 ± 40	48	23,5	8,3	4
225 ± 4%	1,28	220 ± 40	90	40	9,7	4,4
260 ± 5%	1,28	220 ± 40	160	70	10,2	5,5
285 ± 5%	1,28	220 ± 40	175	80	10,5	5,8
350 ± 5%	1,24	220 ± 40	250	120	15	9

CARATTERISTICHE

TECNICHE

Rif. a norma/strumento
unità di misura

Umidità Relativa 50% ± 5 rif.
TAPPI 502-98



Vista la rilevante presenza di riciclo nell'impasto, possono verificarsi lievi variazioni di tinta e la presenza di qualche punto di sporco, tra una produzione ed un'altra. Il prodotto è completamente biodegradabile e riciclabile. Fabbricazioni speciali disponibili su richiesta.

Buste disponibili a listino.

UNI EN ISO 9001:2015 - CQ 539
UNI EN ISO 14001:2015 - CQ 7847
UNI EN ISO 45001:2018 - CQ 26471

CONNOTAZIONI

NOTE

SCHEDA DI PRODOTTO
WDS/280
Aggiornamento 02/2021
Revisione n° 09

WOODSTOCK

La collezione Woodstock è ottima per la realizzazione di coordinati grafici, copertine, inserti, brochure, cartelle e prodotti cartotecnici. La rinnovata gamma cromatica, e le versioni concettate in particolare, rendono la proposta Woodstock molto apprezzata nella produzione di coordinati per il direct mailing, stampati d'ufficio e pubblicitari.

UTILIZZI

Utilizzabile senza problemi con i principali sistemi di stampa: tipografia, offset, rilievo a secco, stampa a caldo, termografia e serigrafia. La superficie macroporosa richiede l'utilizzo di inchiostri di tipo ad essiccazione ossidativa.

INDICAZIONI PER LA STAMPA

Verniciatura e plastificazione devono essere valutate preventivamente. La verniciatura distribuita con macchina offset viene assorbita in misura pressoché completa quindi non aumenta il lucido o la protezione. Con la verniciatura serigrafica si conseguono risultati migliori anche se spesso è necessario ricorrere a due passaggi per ottenere una decisa evidenza di risultato. La leggera irregolarità superficiale propria delle carte non patinate può dare origine a micro-mancanze in fase di plastificazione dovute ad una non completa aderenza del film al supporto. Buoni risultati nelle principali lavorazioni di confezione: taglio, fustellatura, cordonatura, piega ed incollatura.

INDICAZIONI PER LA TRASFORMAZIONE

