

Communication

Édition

Numérique

FABRIANO 100% COTTON VELLUTO WHITE

DESCRIPTION DU PRODUIT

Papier de prestige 100% coton, sans blanchissant, sans acide.
Grain Velluto: toucher velouté.

GAMME

FORMAT	GRAMMAGES		
70*100	120	240	300

DONNÉES TECHNIQUES

GRAMMAGE	MAIN	LISSÉ
ISO 536	ISO 534	ISO 8791-2
g/m ²	µm	ml/min
120 ± 3%	147	200 ± 50
240 ± 3%	320	250 ± 80
300 ± 5%	400	250 ± 40

BLANCHEUR - ISO 2470 - 83% ± 2

Humidité relative 50% ± 1%

NOTES

- Ces papiers sont entièrement biodégradables et recyclables.
- Ce papier existe en version numérique pour les presses offset numérique HP INDIGO dans tous les grammages.

NOVEMBRE 2017

SIÈGE

Parc d'Activités Val de Seine
10, rue de la Darse
94600 Choisy Le Roi
Tél.: 01 49 87 11 66
contact@fedrigoni.fr

BUREAU DE LYON

81, rue de la République
69002 Lyon
Tél.: 04 74 82 55 67
www.fedrigoni.fr

FABRIANO 100% COTTON VELLUTO WHITE

ENCRE S CONSEILLÉES

ENCRE FRAÎCHE	/
ENCRE SEMI-FRAÎCHE	/
ENCRE SICCATIVE	***
ENCRE UV	***

*** encre fortement conseillée

** encre conseillée

* essais nécessaires

/ encre déconseillée

Pour plus de sécurité, prendre conseil auprès de votre fabricant d'encre habituel.

La surface du papier étant macro-poreuse, il est conseillé d'utiliser des encres à séchage par oxydation.

CONSEILS D'IMPRESSION

- Fabriano 100% Cotton Velluto White peut être utilisé avec les principales méthodes d'impression: typographie, offset, offset UV, gaufrage, impression à chaud, thermographie et sérigraphie.
- Il est nécessaire d'augmenter la pression des blanchets.
- Retrait de sous couleurs nécessaire.
- Pour des aplats importants, il convient de faire une trame de soutien.

CONSEILS POUR LA TRANSFORMATION

- Le **verniss machine** sera complètement absorbé par la surface et donc n'apportera pas la brillance ou la protection recherchées.
- La **sérigraphie** apportera de meilleurs résultats, même si nous conseillons 2 passages pour avoir de très bons résultats.
- **Pelliculage et vernissage**: l'état de surface du papier peut entraîner de micro défauts. Il est préférable de faire des tests.
- Très bons résultats avec la majorité des procédés suivants: découpe, massicotage, pliage, encollage, et enduction.
- Pour le rainage, prévoir une contrepartie pour les grammages supérieurs à 150gr.

CERTIFICATIONS



SIÈGE

Parc d'Activités Val de Seine
10, rue de la Darse
94600 Choisy Le Roi
Tél.: 01 49 87 11 66
contact@fedrigoni.fr

BUREAU DE LYON

81, rue de la République
69002 Lyon
Tél.: 04 74 82 55 67
www.fedrigoni.fr