

CARTE À PARFUM

Carte e cartoncini non patinati realizzati con cellulosa ECF, certificati FSC®. Disponibili in 4 tinte: White, Premium White, Ivory e Black.

DESCRIZIONE

FORMATO	FIBRA	GRAMMATURA
72X102	LL	180 300 350

GAMMA

GRAMMATURA	VSA	RUVIDITÀ*	RIGIDITÀ TABER 15°	COBB (60 SEC.)
ISO 536 g/m ²	ISO 534 cm ³ /g	ISO 8791-2 ml/min	ISO 2493 mN	ISO 535 g/m ²
			long ± 10%	trasv ± 10%
180 ± 4%	1,39	750 ± 150	110	50 400 (min 320)
300 ± 5%	1,42	750 ± 150	300	150 400 (min 320)
350 ± 5%	1,43	750 ± 150	400	180 400 (min 320)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Rif. a norma/strumento unità di misura

Grado di bianco CIE (col. White)
ISO 11476: 148% ± 5

Grado di bianco CIE (Prem. White)
ISO 11476: 155 % ± 5

Umidità Assoluta ISO 287: 7%±1

*Ruvigidità solo per la tinta WHITE:
1200 ml/min ± 200 ml/min



IL PRODOTTO È RICICLABILE SECONDO I METODI ATICELCA 501:2025 E CEPI V.2:2022, SULLA BASE DELLA NORMA UNI 11743:2019

CONNOTAZIONI ECOLOGICHE

Fabbricazioni speciali disponibili su richiesta. In caso di stampa con ampie masse di colore, è consigliabile eseguire delle prove prima di effettuare il lavoro.

NOTE

CARTE À PARFUM

Carte à Parfum è un prodotto sviluppato per il mondo della profumeria, progettato per ricevere, trattenere e rilasciare le essenze olfattive. Offre le migliori prestazioni quando sono richieste caratteristiche meccaniche di elevata resistenza per blotters e personalizzazione nelle industrie beauty e fragrance.

UTILIZZI

Idonea ai principali sistemi di stampa come serigrafia, offset tradizionale e UV. In caso di elevata copertura di inchiostro, raccomandiamo di adattare l'impianto di stampa per permettere all'inchiostro di asciugarsi correttamente. La superficie macroporosa richiede l'utilizzo di inchiostri del tipo ad essiccazione ossidativa. Essendo una carta progettata per ricevere, trattenere e rilasciare le essenze olfattive, in caso di elevata copertura di inchiostro, raccomandiamo di adattare l'impianto di stampa per permettere all'inchiostro di asciugarsi correttamente. Le migliori prestazioni sono ottenute in rilievo a secco e stampa a caldo, anche con tratti molto sottili. Per la sua caratteristica ruvidità superficiale, si richiede una specifica impostazione nelle pressioni di stampa.

INDICAZIONI PER LA STAMPA

La verniciatura distribuita con macchina offset viene assorbita in misura pressoché completa quindi non aumenta il lucido o la protezione e può parzialmente modificare la percezione della fragranza. Con la verniciatura serigrafica si conseguono risultati migliori anche se spesso è necessario ricorrere a due passaggi per ottenere un risultato ottimale. Si sconsiglia la plastificazione e si ricorda che la superficie del colore Black, può essere graffiata e se strofinata contro un'altra superficie chiara può rilasciare tracce di pigmento nero. Buoni risultati nelle principali lavorazioni di confezione: taglio, fustellatura, cordonatura, piega ed incollatura.

INDICAZIONI PER LA TRASFORMAZIONE

