FEDRIGONI
SELF-ADHESIVES

ARENA EXTRA WHITE ROUGH FOR DRY TONER

APPARTIENE ALLA FEDRIGONI SELF ADHESIVE EXCLUSIVE DIGITAL SHEET COLLECTION

DESCRIZIONE FRONTALE

Carta naturale bianca di pura cellulosa ECF, certificata FSC®, caratterizzata da una superficie ruvida. Disponibile in 90g.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Rif. a norma/strumento
valori tipici
unità di misura

GRAMMATURA	SPESSORE	BIANCO	RUVIDITÀ	OPACITA	
ISO 536	ISO 536	ISO 2470	ISO 8791-2	ISO 2471	
g/m²	µm	%	ml/min	%	
				secco	umido
90 ± 3%	122	110% ± 2%	600 ± 20%	92 ± 2	90 ± 2

DESCRIZIONE ADESIVO

Adesivo acrilico permanente con speciali caratteristiche anti bleeding e di resistenza allo shock termico. Approvato per la sicurezza del giocattolo, norma europea UNI EN 71.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Rif. a norma/strumento
valori tipici
unità di misura

TIPO DI ADESIVO	TACK	COESIONE MIN.	TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	TEMPERATURA MIN. DI ESERCIZIO	TEMPERATURA MAX. DI ESERCIZIO
	N/inch	ore	°C	°C	°C
PERMANENTE	> 9 - SUPERTACK	> 9	+ 5	- 10	+ 80

DESCRIZIONE PROTETTIVO

Carta kraft bianca patinata monosiliconata, la costruzione può essere prodotta con o senza retrotaglio (a distanza di 33mm +/-2mm).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Rif. a norma/strumento
valori tipici
unità di misura

GRAMMATURA	SPESSORE	OPACITÀ	CARICO DI ROTTURA	
ISO 536	ISO 536	ISO 2471	ISO 1924	
g/m²	µm	%	N/15mm	
			long	trasv
82	85	82 ± 2	65	35

CONNOTAZIONI

MIX
Paper from responsible sources
FSC® C015523
www.fsc.org

NOTE

Fabbricazioni speciali per formati e/o altri adesivi disponibili su richiesta.

UNI EN ISO 9001:2015 – CQ 539
UNI EN ISO 14001:2015 – CQ 7847
UNI EN ISO 45001:2018 – CQ 26471

SCHEDA DI PRODOTTO
Aggiornamento 08/2022
Revisione n° 01

ARENA EXTRA WHITE ROUGH FOR DRY TONER

UTILIZZI

Arena Extra White Roug for Dry Toner è un prodotto autoadesivo di utilizzo universale. Si consiglia sempre di testare l'applicazione finale del prodotto autoadesivo sul supporto prescelto nelle condizioni di utilizzo finale prima dell'uso. A tale scopo, possono essere offerti fogli campione su richiesta. Si consiglia sempre di verificare l'idoneità tra supporti, stampanti e inchiostri prima dell'uso.

INDICAZIONI GENERALI

Utilizzabile senza problemi con i principali sistemi di stampa digitale a toner; buoni risultati nelle principali lavorazioni di taglio e fustellatura.
Il prodotto autoadesivo richiede condizioni di temperatura e umidità relativa stabili (20-22 °C e 50-55% U.R); per un corretto stoccaggio si consiglia di impilare i fogli (su paletta) per una altezza massima di 1 metro e di non sovrapporre i bancali.
Qualora si renda necessario tagliare i fogli per la stampa, si consiglia l'utilizzo di una lama di ghigliottina molto affilata con un angolo prossimo a 20°, tagliando mazze di altezza non superiore a 3 cm, e tarando al minimo la pressione del pressino al fine di evitare debordo di adesivo.

SHELF LIFE

La vita di un prodotto autoadesivo è strettamente legata, oltrechè alle condizioni di stoccaggio, alla natura degli adesivi e dei materiali frontali impiegati. Nelle condizioni di immagazzinamento consigliate, per l'adesivo permanente viene garantita una durata di 2 anni.

L'Azienda si riserva di modificare le caratteristiche tecnologiche del prodotto in funzione delle esigenze del mercato.
Le informazioni sulle caratteristiche fisico-chimiche e sui valori in questo documento si basano su test che riteniamo affidabili e non costituiscono una garanzia. Sono intesi solo come fonte di informazioni e sono forniti senza garanzia e non costituiscono una garanzia. I clienti sono pregati di determinare autonomamente, prima dell'uso, l'idoneità di questo materiale al loro uso specifico. Tutti i dati tecnici sono soggetti a modifiche. Tutti i prodotti Fedrigoni sono venduti soggetti a termini e condizioni di vendita. Per maggiori informazioni, contattare il proprio rappresentante commerciale Fedrigoni di riferimento. In caso di ambiguità o differenze tra la versione inglese e quella straniera di questo documento, prevarrà la versione inglese.

FEDRIGONI
SELF-ADHESIVES

ARENA IVORY ROUGH FOR DRY TONER

APPARTIENE ALLA FEDRIGONI SELF ADHESIVE EXCLUSIVE DIGITAL SHEET COLLECTION

DESCRIZIONE FRONTALE

Carta naturale avoriata di pura cellulosa ECF, certificata FSC®, caratterizzata da una superficie ruvida.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Rif. a norma/strumento
valori tipici
unità di misura

GRAMMATURA	SPESSORE	BIANCO	RUVIDITÀ	OPACITÀ
ISO 536	ISO 536	ISO 2470	ISO 8791-2	ISO 2471
g/m²	µm	%	ml/min	%
90 ± 3%	122	72% ± 2%	600 ± 20%	88,5 ± 2

DESCRIZIONE ADESIVO

Adesivo acrilico permanente con speciali caratteristiche anti bleeding e di resistenza allo shock termico. Approvato per la sicurezza del giocattolo, norma europea UNI EN 71.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Rif. a norma/strumento
valori tipici
unità di misura

TIPO DI ADESIVO	TACK	COESIONE MIN.	TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	TEMPERATURA MIN. DI ESERCIZIO	TEMPERATURA MAX. DI ESERCIZIO
	N/inch	ore	°C	°C	°C
PERMANENTE	> 9 - SUPERTACK	> 9	+ 5	- 10	+ 80

DESCRIZIONE PROTETTIVO

Carta kraft bianca patinata monosiliconata, la costruzione può essere prodotta con o senza retrotaglio (a distanza di 33mm +/-2mm).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Rif. a norma/strumento
valori tipici
unità di misura

GRAMMATURA	SPESSORE	OPACITÀ	CARICO DI ROTTURA	
ISO 536	ISO 536	ISO 2471	ISO 1924	
g/m²	µm	%	N/15mm	
			long	trasv
82	85	82 ± 2	65	35

CONNOTAZIONI

MIX
Paper from responsible sources
FSC® C015523
www.fsc.org

NOTE

Fabbricazioni speciali per formati e/o altri adesivi disponibili su richiesta.

UNI EN ISO 9001:2015 – CQ 539
UNI EN ISO 14001:2015 – CQ 7847
UNI EN ISO 45001:2018 – CQ 26471

SCHEDA DI PRODOTTO
Aggiornamento 08/2022
Revisione n° 01

ARENA IVORY ROUGH FOR DRY TONER

UTILIZZI

Arena Ivory Rough for Dry Toner è un prodotto autoadesivo di utilizzo universale. Si consiglia sempre di testare l'applicazione finale del prodotto autoadesivo sul supporto prescelto nelle condizioni di utilizzo finale prima dell'uso. A tale scopo, possono essere offerti fogli campione su richiesta. Si consiglia sempre di verificare l'idoneità tra supporti, stampanti e inchiostri prima dell'uso.

INDICAZIONI GENERALI

Utilizzabile senza problemi con i principali sistemi di stampa digitale dry toner; buoni risultati nelle principali lavorazioni di taglio e fustellatura.
Il prodotto autoadesivo richiede condizioni di temperatura e umidità relativa stabili (20-22 °C e 50-55% U.R); per un corretto stoccaggio si consiglia di impilare i fogli (su paletta) per una altezza massima di 1 metro e di non sovrapporre i bancali.
Qualora si renda necessario tagliare i fogli per la stampa, si consiglia l'utilizzo di una lama di ghigliottina molto affilata con un angolo prossimo a 20°, tagliando mazze di altezza non superiore a 3 cm, e tarando al minimo la pressione del pressino al fine di evitare debordo di adesivo.

SHELF LIFE

La vita di un prodotto autoadesivo è strettamente legata, oltrechè alle condizioni di stoccaggio, alla natura degli adesivi e dei materiali frontali impiegati. Nelle condizioni di immagazzinamento consigliate, per l'adesivo permanente viene garantita una durata di 2 anni.

L'Azienda si riserva di modificare le caratteristiche tecnologiche del prodotto in funzione delle esigenze del mercato.
Le informazioni sulle caratteristiche fisico-chimiche e sui valori in questo documento si basano su test che riteniamo affidabili e non costituiscono una garanzia. Sono intesi solo come fonte di informazioni e sono forniti senza garanzia e non costituiscono una garanzia. I clienti sono pregati di determinare autonomamente, prima dell'uso, l'idoneità di questo materiale al loro uso specifico. Tutti i dati tecnici sono soggetti a modifiche. Tutti i prodotti Fedrigoni sono venduti soggetti a termini e condizioni di vendita. Per maggiori informazioni, contattare il proprio rappresentante commerciale Fedrigoni di riferimento. In caso di ambiguità o differenze tra la versione inglese e quella straniera di questo documento, prevarrà la versione inglese.

FEDRIGONI
SELF-ADHESIVES

FREELIFE MÉRIDA FOR DRY TONER

APPARTIENE ALLA FEDRIGONI SELF ADHESIVE EXCLUSIVE DIGITAL SHEET COLLECTION

DESCRIZIONE FRONTALE

Carta di qualità, marcata a feltro e colorata in massa. Ottenuta con il 55% di pura cellulosa ecologica certificata FSC®, il 40% di fibre di riciclo e il 5% di fibre di cotone. Disponibile nella tinta White.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Rif. a norma/strumento
valori tipici
unità di misura

GRAMMATURA	SPESSORE	CARICO DI ROTTURA		RIGIDITÀ TABER 15°	
ISO 536	ISO 536	ISO 1924		ISO 2493	
g/m²	µm	kN/m		mN	
		long ± 10%	trasv ± 10%	long ± 10%	trasv ± 10%
100 ± 3%	143	7	3,2	30	18

DESCRIZIONE ADESIVO

Adesivo acrilico permanente con speciali caratteristiche anti bleeding e di resistenza allo shock termico. Approvato per la sicurezza del giocattolo, norma europea UNI EN 71.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Rif. a norma/strumento
valori tipici
unità di misura

TIPO DI ADESIVO	TACK	COESIONE MIN.	TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	TEMPERATURA MIN. DI ESERCIZIO	TEMPERATURA MAX. DI ESERCIZIO
	N/inch	ore	°C	°C	°C
PERMANENTE	> 9 - SUPERTACK	> 9	+ 5	- 10	+ 80

DESCRIZIONE PROTETTIVO

Carta kraft bianca patinata monosiliconata, la costruzione può essere prodotta con o senza retrotaglio (a distanza di 33mm +/-2mm).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Rif. a norma/strumento
valori tipici
unità di misura

GRAMMATURA	SPESSORE	OPACITÀ	CARICO DI ROTTURA	
ISO 536	ISO 536	ISO 2471	ISO 1924	
g/m²	µm	%	N/15mm	
			long	trasv
82	85	82 ± 2	65	35

CONNOTAZIONI

MIX
Paper from responsible sources
FSC® C015523
www.fsc.org

NOTE

Fabbricazioni speciali per formati e/o altri adesivi disponibili su richiesta.

UNI EN ISO 9001:2015 – CQ 539
UNI EN ISO 14001:2015 – CQ 7847
UNI EN ISO 45001:2018 – CQ 26471

SCHEDA DI PRODOTTO
Aggiornamento 08/2022
Revisione n° 01

FREELIFE MÉRIDA FOR DRY TONER

UTILIZZI

Freelife Mérida for Dry Toner è un prodotto autoadesivo di utilizzo universale. Si consiglia sempre di testare l'applicazione finale del prodotto autoadesivo sul supporto prescelto nelle condizioni di utilizzo finale prima dell'uso. A tale scopo, possono essere offerti fogli campione su richiesta. Si consiglia sempre di verificare l'idoneità tra supporti, stampanti e inchiostri prima dell'uso.

INDICAZIONI GENERALI

Utilizzabile senza problemi con i principali sistemi di stampa digitale dry toner; buoni risultati nelle principali lavorazioni di taglio e fustellatura.
Il prodotto autoadesivo richiede condizioni di temperatura e umidità relativa stabili (20-22 °C e 50-55% U.R); per un corretto stoccaggio si consiglia di impilare i fogli (su paletta) per una altezza massima di 1 metro e di non sovrapporre i bancali.
Qualora si renda necessario tagliare i fogli per la stampa, si consiglia l'utilizzo di una lama di ghigliottina molto affilata con un angolo prossimo a 20°, tagliando mazze di altezza non superiore a 3 cm, e tarando al minimo la pressione del pressino al fine di evitare debordo di adesivo.

SHELF LIFE

La vita di un prodotto autoadesivo è strettamente legata, oltrechè alle condizioni di stoccaggio, alla natura degli adesivi e dei materiali frontali impiegati. Nelle condizioni di immagazzinamento consigliate, per l'adesivo permanente viene garantita una durata di 2 anni.

L'Azienda si riserva di modificare le caratteristiche tecnologiche del prodotto in funzione delle esigenze del mercato.
Le informazioni sulle caratteristiche fisico-chimiche e sui valori in questo documento si basano su test che riteniamo affidabili e non costituiscono una garanzia. Sono intesi solo come fonte di informazioni e sono forniti senza garanzia e non costituiscono una garanzia. I clienti sono pregati di determinare autonomamente, prima dell'uso, l'idoneità di questo materiale al loro uso specifico. Tutti i dati tecnici sono soggetti a modifiche. Tutti i prodotti Fedrigoni sono venduti soggetti a termini e condizioni di vendita. Per maggiori informazioni, contattare il proprio rappresentante commerciale Fedrigoni di riferimento. In caso di ambiguità o differenze tra la versione inglese e quella straniera di questo documento, prevarrà la versione inglese.

FEDRIGONI
SELF-ADHESIVES

MATERICA FOR DRY TONER

APPARTIENE ALLA FEDRIGONI SELF ADHESIVE EXCLUSIVE DIGITAL SHEET COLLECTION

DESCRIZIONE FRONTALE

Carta naturale con finitura ruvida, realizzata con il 25% di cellulosa garantita ECF, il 25% di fibre di recupero, il 40% di cellulosa CTMP e il 10% da fibre di cotone, certificata FSC®. Disponibile nella tinta Gesso.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Rif. a norma/strumento
valori tipici
unità di misura

GRAMMATURA	SPESSORE	LISCIO BEKK	RIGIDITA' TABER 15°		LUNGHEZZA DI ROTTURA	
ISO 536	ISO 536	ISO 5627	ISO 2493		ISO 1924	
g/m²	µm	ml/min	mN		m	
			long ± 10	trasv ± 10	long ± 10	trasv ± 10
90 ± 3%	162	1800	20	10	6500	3000

DESCRIZIONE ADESIVO

Adesivo acrilico permanente con speciali caratteristiche anti bleeding e di resistenza allo shock termico. Approvato per la sicurezza del giocattolo, norma europea UNI EN 71.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Rif. a norma/strumento
valori tipici
unità di misura

TIPO DI ADESIVO	TACK	COESIONE MIN.	TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	TEMPERATURA MIN. DI ESERCIZIO	TEMPERATURA MAX. DI ESERCIZIO
	N/inch	ore	°C	°C	°C
PERMANENTE	> 9 - SUPERTACK	> 9	+ 5	- 10	+ 80

DESCRIZIONE PROTETTIVO

Carta kraft bianca patinata monosiliconata, la costruzione può essere prodotta con o senza retrotaglio (a distanza di 33mm +/-2mm).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Rif. a norma/strumento
valori tipici
unità di misura

GRAMMATURA	SPESSORE	OPACITÀ	CARICO DI ROTTURA	
ISO 536	ISO 536	ISO 2471	ISO 1924	
g/m²	µm	%	N/15mm	
			long	trasv
82	85	82 ± 2	65	35

CONNOTAZIONI

MIX
Paper from responsible sources
FSC® C015523
www.fsc.org

NOTE

Fabbricazioni speciali per formati e/o altri adesivi disponibili su richiesta.

UNI EN ISO 9001:2015 – CQ 539
UNI EN ISO 14001:2015 – CQ 7847
UNI EN ISO 45001:2018 – CQ 26471

SCHEDA DI PRODOTTO
Aggiornamento 08/2022
Revisione n° 01

MATERICA FOR DRY TONER

UTILIZZI

Materica for Dry Toner è un prodotto autoadesivo di utilizzo universale. Si consiglia sempre di testare l'applicazione finale del prodotto autoadesivo sul supporto prescelto nelle condizioni di utilizzo finale prima dell'uso. A tale scopo, possono essere offerti fogli campione su richiesta. Si consiglia sempre di verificare l'idoneità tra supporti, stampanti e inchiostri prima dell'uso.

INDICAZIONI GENERALI

Utilizzabile senza problemi con i principali sistemi di stampa digitale dry toner; buoni risultati nelle principali lavorazioni di taglio e fustellatura.
Il prodotto autoadesivo richiede condizioni di temperatura e umidità relativa stabili (20-22 °C e 50-55% U.R); per un corretto stoccaggio si consiglia di impilare i fogli (su paletta) per una altezza massima di 1 metro e di non sovrapporre i bancali.
Qualora si renda necessario tagliare i fogli per la stampa, si consiglia l'utilizzo di una lama di ghigliottina molto affilata con un angolo prossimo a 20°, tagliando mazze di altezza non superiore a 3 cm, e tarando al minimo la pressione del pressino al fine di evitare debordo di adesivo.

SHELF LIFE

La vita di un prodotto autoadesivo è strettamente legata, oltrechè alle condizioni di stoccaggio, alla natura degli adesivi e dei materiali frontali impiegati. Nelle condizioni di immagazzinamento consigliate, per l'adesivo permanente viene garantita una durata di 2 anni.

L'Azienda si riserva di modificare le caratteristiche tecnologiche del prodotto in funzione delle esigenze del mercato.
Le informazioni sulle caratteristiche fisico-chimiche e sui valori in questo documento si basano su test che riteniamo affidabili e non costituiscono una garanzia. Sono intesi solo come fonte di informazioni e sono forniti senza garanzia e non costituiscono una garanzia. I clienti sono pregati di determinare autonomamente, prima dell'uso, l'idoneità di questo materiale al loro uso specifico. Tutti i dati tecnici sono soggetti a modifiche. Tutti i prodotti Fedrigoni sono venduti soggetti a termini e condizioni di vendita. Per maggiori informazioni, contattare il proprio rappresentante commerciale Fedrigoni di riferimento. In caso di ambiguità o differenze tra la versione inglese e quella straniera di questo documento, prevarrà la versione inglese.

FEDRIGONI
SELF-ADHESIVES

SYMBOL FREELIFE GLOSS FOR DRY TONER

APPARTIENE ALLA FEDRIGONI SELF ADHESIVE EXCLUSIVE DIGITAL SHEET COLLECTION

DESCRIZIONE FRONTALE

Carte tripatinate su entrambi i lati con finitura Gloss, certificati FSC®. Costituiti da pura cellulosa E.C.F. e da un elevato contenuto di fibre di riciclo (almeno il 40%) certificate FSC®.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Rif. a norma/strumento
valori tipici
unità di misura

GRAMMATURA	SPESSORE	LUCIDO	CARICO DI ROTTURA	
ISO 536	ISO 536	ISO 8254-2	ISO 1924	
g/m²	µm	%	kN/m	
			long ± 10%	trasv ± 10%
90 ± 3%	68,4	73 ± 10	3,5	2,7

DESCRIZIONE ADESIVO

Adesivo acrilico permanente con speciali caratteristiche anti bleeding e di resistenza allo shock termico. Approvato per la sicurezza del giocattolo, norma europea UNI EN 71

CARATTERISTICHE TECNICHE

Rif. a norma/strumento
valori tipici
unità di misura

TIPO DI ADESIVO	TACK	COESIONE MIN.	TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	TEMPERATURA MIN. DI ESERCIZIO	TEMPERATURA MAX. DI ESERCIZIO
	N/inch	ore	°C	°C	°C
PERMANENTE	> 9 - SUPERTACK	> 9	+ 5	- 10	+ 80

DESCRIZIONE PROTETTIVO

Carta kraft bianca patinata monosiliconata, la costruzione può essere prodotta con o senza retrotaglio (a distanza di 33mm +/-2mm).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Rif. a norma/strumento
valori tipici
unità di misura

GRAMMATURA	SPESSORE	OPACITÀ	CARICO DI ROTTURA	
ISO 536	ISO 536	ISO 2471	ISO 1924	
g/m²	µm	%	N/15mm	
			long	trasv
82	85	82 ± 2	65	35

CONNOTAZIONI

MIX
Paper from responsible sources
FSC® C015523
www.fsc.org

NOTE

Fabbricazioni speciali per formati e/o altri adesivi disponibili su richiesta.

UNI EN ISO 9001:2015 – CQ 539
UNI EN ISO 14001:2015 – CQ 7847
UNI EN ISO 45001:2018 – CQ 26471

SCHEDA DI PRODOTTO
Aggiornamento 08/2022
Revisione n° 01

SYMBOL FREELIFE GLOSS FOR DRY TONER

UTILIZZI

Symbol Freelife Gloss for Dry Toner è un prodotto autoadesivo di utilizzo universale. Si consiglia sempre di testare l'applicazione finale del prodotto autoadesivo sul supporto prescelto nelle condizioni di utilizzo finale prima dell'uso. A tale scopo, possono essere offerti fogli campione su richiesta. Si consiglia sempre di verificare l'idoneità tra supporti, stampanti e inchiostri prima dell'uso.

INDICAZIONI GENERALI

Utilizzabile senza problemi con i principali sistemi di stampa digitale dry toner; buoni risultati nelle principali lavorazioni di taglio e fustellatura.
Il prodotto autoadesivo richiede condizioni di temperatura e umidità relativa stabili (20-22 °C e 50-55% U.R); per un corretto stoccaggio si consiglia di impilare i fogli (su paletta) per una altezza massima di 1 metro e di non sovrapporre i bancali.
Qualora si renda necessario tagliare i fogli per la stampa, si consiglia l'utilizzo di una lama di ghigliottina molto affilata con un angolo prossimo a 20°, tagliando mazze di altezza non superiore a 3 cm, e tarando al minimo la pressione del pressino al fine di evitare debordo di adesivo.

SHELF LIFE

La vita di un prodotto autoadesivo è strettamente legata, oltrechè alle condizioni di stoccaggio, alla natura degli adesivi e dei materiali frontali impiegati. Nelle condizioni di immagazzinamento consigliate, per l'adesivo permanente viene garantita una durata di 2 anni.

L'Azienda si riserva di modificare le caratteristiche tecnologiche del prodotto in funzione delle esigenze del mercato.
Le informazioni sulle caratteristiche fisico-chimiche e sui valori in questo documento si basano su test che riteniamo affidabili e non costituiscono una garanzia. Sono intesi solo come fonte di informazioni e sono forniti senza garanzia e non costituiscono una garanzia. I clienti sono pregati di determinare autonomamente, prima dell'uso, l'idoneità di questo materiale al loro uso specifico. Tutti i dati tecnici sono soggetti a modifiche. Tutti i prodotti Fedrigoni sono venduti soggetti a termini e condizioni di vendita. Per maggiori informazioni, contattare il proprio rappresentante commerciale Fedrigoni di riferimento. In caso di ambiguità o differenze tra la versione inglese e quella straniera di questo documento, prevarrà la versione inglese.

FEDRIGONI
SELF-ADHESIVES

SYMBOL FREELIFE SATIN FOR DRY TONER

APPARTIENE ALLA FEDRIGONI SELF ADHESIVE EXCLUSIVE DIGITAL SHEET COLLECTION

DESCRIZIONE FRONTALE

Carte tripatinate su entrambi i lati con finitura Satin, certificati FSC®. Costituiti da pura cellulosa E.C.F. e da un elevato contenuto di fibre di riciclo (almeno il 40%) certificate FSC®.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Rif. a norma/strumento
valori tipici
unità di misura

GRAMMATURA	SPESSORE	RUVIDITÀ	CARICO DI ROTTURA	
ISO 536	ISO 536	ISO 8791-2	ISO 1924	
g/m²	µm	ml/min	kN/m	
			long ± 10%	trasv ± 10%
90 ± 3%	79,2	40 ± 20	3,7	2,8

DESCRIZIONE ADESIVO

Adesivo acrilico permanente con speciali caratteristiche anti bleeding e di resistenza allo shock termico. Approvato per la sicurezza del giocattolo, norma europea UNI EN 71

CARATTERISTICHE TECNICHE
Rif. a norma/strumento
valori tipici
unità di misura

TIPO DI ADESIVO	TACK	COESIONE MIN.	TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	TEMPERATURA MIN. DI ESERCIZIO	TEMPERATURA MAX. DI ESERCIZIO
	N/inch	ore	°C	°C	°C
PERMANENTE	> 9 - SUPERTACK	> 9	+ 5	- 10	+ 80

DESCRIZIONE PROTETTIVO

Carta kraft bianca patinata monosiliconata, la costruzione può essere prodotta con o senza retrotaglio (a distanza di 33mm +/-2mm).

CARATTERISTICHE TECNICHE
Rif. a norma/strumento
valori tipici
unità di misura

GRAMMATURA	SPESSORE	OPACITÀ	CARICO DI ROTTURA	
ISO 536	ISO 536	ISO 2471	ISO 1924	
g/m²	µm	%	N/15mm	
			long	trasv
82	85	82 ± 2	65	35

CONNOTAZIONI

MIX
Paper from responsible sources
FSC® C015523
www.fsc.org

NOTE

Fabbricazioni speciali per formati e/o altri adesivi disponibili su richiesta.

UNI EN ISO 9001:2015 – CQ 539
UNI EN ISO 14001:2015 – CQ 7847
UNI EN ISO 45001:2018 – CQ 26471

SCHEDA DI PRODOTTO
Aggiornamento 08/2022
Revisione n° 01

SYMBOL FREELIFE SATIN FOR DRY TONER

UTILIZZI

Symbol Freelife Satin for Dry Toner è un prodotto autoadesivo di utilizzo universale. Si consiglia sempre di testare l'applicazione finale del prodotto autoadesivo sul supporto prescelto nelle condizioni di utilizzo finale prima dell'uso. A tale scopo, possono essere offerti fogli campione su richiesta. Si consiglia sempre di verificare l'idoneità tra supporti, stampanti e inchiostri prima dell'uso.

INDICAZIONI GENERALI

Utilizzabile senza problemi con i principali sistemi di stampa digitale dry toner; buoni risultati nelle principali lavorazioni di taglio e fustellatura.
Il prodotto autoadesivo richiede condizioni di temperatura e umidità relativa stabili (20-22 °C e 50-55% U.R); per un corretto stoccaggio si consiglia di impilare i fogli (su paletta) per una altezza massima di 1 metro e di non sovrapporre i bancali.
Qualora si renda necessario tagliare i fogli per la stampa, si consiglia l'utilizzo di una lama di ghigliottina molto affilata con un angolo prossimo a 20°, tagliando mazze di altezza non superiore a 3 cm, e tarando al minimo la pressione del pressino al fine di evitare debordo di adesivo.

SHELF LIFE

La vita di un prodotto autoadesivo è strettamente legata, oltrechè alle condizioni di stoccaggio, alla natura degli adesivi e dei materiali frontali impiegati. Nelle condizioni di immagazzinamento consigliate, per l'adesivo permanente viene garantita una durata di 2 anni.

L'Azienda si riserva di modificare le caratteristiche tecnologiche del prodotto in funzione delle esigenze del mercato.
Le informazioni sulle caratteristiche fisico-chimiche e sui valori in questo documento si basano su test che riteniamo affidabili e non costituiscono una garanzia. Sono intesi solo come fonte di informazioni e sono forniti senza garanzia e non costituiscono una garanzia. I clienti sono pregati di determinare autonomamente, prima dell'uso, l'idoneità di questo materiale al loro uso specifico. Tutti i dati tecnici sono soggetti a modifiche. Tutti i prodotti Fedrigoni sono venduti soggetti a termini e condizioni di vendita. Per maggiori informazioni, contattare il proprio rappresentante commerciale Fedrigoni di riferimento. In caso di ambiguità o differenze tra la versione inglese e quella straniera di questo documento, prevarrà la versione inglese.

FEDRIGONI
SELF-ADHESIVES

TINTORETTO H+O FOR DRY TONER

APPARTIENE ALLA FEDRIGONI SELF ADHESIVE EXCLUSIVE DIGITAL SHEET COLLECTION

DESCRIZIONE FRONTALE

Carta naturale marcata a feltro di pura cellulosa E.C.F., certificata FSC®. Alta opacità a secco e a umido. Disponibile nella grammatura 95 e nelle tinte: Gesso e Crema.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Rif. a norma/strumento
valori tipici
unità di misura

GRAMMATURA	SPESSORE	BIANCO	OPACITÀ		CARICO DI ROTTURA	
ISO 536	ISO 536	ISO 2470	ISO 2471		ISO 1924	
g/m²	µm	%	%		KN/m	
			secco	umido	long	trasv
95 ± 3%	130	99	94 ± 2	90 ± 2	> 8	> 4

DESCRIZIONE ADESIVO

Adesivo acrilico permanente con speciali caratteristiche anti bleeding e di resistenza allo shock termico. Approvato per la sicurezza del giocattolo, norma europea UNI EN 71.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Rif. a norma/strumento
valori tipici
unità di misura

TIPO DI ADESIVO	TACK	COESIONE MIN.	TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	TEMPERATURA MIN. DI ESERCIZIO	TEMPERATURA MAX. DI ESERCIZIO
	FTM 9	FTM 8			
	N/inch	ore	°C	°C	°C
PERMANENTE	> 9 - SUPERTACK	> 9	+ 5	- 10	+ 80

DESCRIZIONE PROTETTIVO

Carta kraft bianca patinata monosiliconata, la costruzione può essere prodotta con o senza retrotaglio (a distanza di 33mm +/-2mm).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Rif. a norma/strumento
valori tipici
unità di misura

GRAMMATURA	SPESSORE	OPACITÀ	CARICO DI ROTTURA	
ISO 536	ISO 536	ISO 2471	ISO 1924	
g/m²	µm	%	N/15mm	
			long	trasv
82	85	84	70	40

CONNOTAZIONI

MIX
Paper from responsible sources
FSC® C015523
www.fsc.org

NOTE

Fabbricazioni speciali per formati e/o altri adesivi disponibili su richiesta.

UNI EN ISO 9001:2015 – CQ 539
UNI EN ISO 14001:2015 – CQ 7847
UNI EN ISO 45001:2018 – CQ 26471

SCHEDA DI PRODOTTO
Aggiornamento 08/2022
Revisione n° 01

TINTORETTO H+O FOR DRY TONER

UTILIZZI

Tintoretto H+O for Dry Toner è un prodotto autoadesivo di utilizzo universale.
Si consiglia sempre di testare l'applicazione finale del prodotto autoadesivo sul supporto prescelto nelle condizioni di utilizzo finale prima dell'uso. A tale scopo, possono essere offerti fogli campione su richiesta. Si consiglia sempre di verificare l'idoneità tra supporti, stampanti e inchiostri prima dell'uso.

INDICAZIONI GENERALI

Utilizzabile senza problemi con i principali sistemi di stampa digitale dry toner; buoni risultati nelle principali lavorazioni di taglio e fustellatura.
Il prodotto autoadesivo richiede condizioni di temperatura e umidità relativa stabili (20-22 °C e 50-55% U.R); per un corretto stoccaggio si consiglia di impilare i fogli (su paletta) per una altezza massima di 1 metro e di non sovrapporre i bancali.
Qualora si renda necessario tagliare i fogli per la stampa, si consiglia l'utilizzo di una lama di ghigliottina molto affilata con un angolo prossimo a 20°, tagliando mazze di altezza non superiore a 3 cm, e tarando al minimo la pressione del pressino al fine di evitare debordo di adesivo.

SHELF LIFE

La vita di un prodotto autoadesivo è strettamente legata, oltrechè alle condizioni di stoccaggio, alla natura degli adesivi e dei materiali frontali impiegati. Nelle condizioni di immagazzinamento consigliate, per l'adesivo permanente viene garantita una durata di 2 anni.

L'Azienda si riserva di modificare le caratteristiche tecnologiche del prodotto in funzione delle esigenze del mercato.
Le informazioni sulle caratteristiche fisico-chimiche e sui valori in questo documento si basano su test che riteniamo affidabili e non costituiscono una garanzia. Sono intesi solo come fonte di informazioni e sono forniti senza garanzia e non costituiscono una garanzia. I clienti sono pregati di determinare autonomamente, prima dell'uso, l'idoneità di questo materiale al loro uso specifico. Tutti i dati tecnici sono soggetti a modifiche. Tutti i prodotti Fedrigoni sono venduti soggetti a termini e condizioni di vendita. Per maggiori informazioni, contattare il proprio rappresentante commerciale Fedrigoni di riferimento. In caso di ambiguità o differenze tra la versione inglese e quella straniera di questo documento, prevarrà la versione inglese.