FEDRIGONI
SELF-ADHESIVES

CAST COATED FOR DRY TONER

APPARTIENE ALLA FEDRIGONI SELF ADHESIVE PREMIUM OFFSET SHEET COLLECTION

DESCRIZIONE FRONTALE

Carta cast coated ad elevato grado di bianco e di lucido, per stampa digitale, esente da legno.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Rif. a norma/strumento
valori tipici
unità di misura

GRAMMATURA	SPESSORE	BIANCO	OPACITÀ	CARICO DI ROTTURA	
ISO 536	ISO 536	ISO 2470	ISO 2471	ISO 1924	
g/m²	µm	%	%	m	
				long	trasv
80 ± 3%	88 ± 5%	95	89	> 6500	> 3500

DESCRIZIONE ADESIVO

Adesivo acrilico permanente con speciali caratteristiche anti bleeding e di resistenza allo shock termico. Approvato per la sicurezza del giocattolo, norma europea UNI EN 71.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Rif. a norma/strumento
valori tipici
unità di misura

TIPO DI ADESIVO	TACK	COESIONE MIN.	TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	TEMPERATURA MIN. DI ESERCIZIO	TEMPERATURA MAX. DI ESERCIZIO
	N/inch	ore	°C	°C	°C
PERMANENTE	> 9 - SUPERTACK	> 9	+ 5	- 10	+ 80

DESCRIZIONE PROTETTIVO

Carta kraft bianca patinata monosiliconata, il retro può essere con o senza retrotaglio (distanza di 33mm +/-2mm).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Rif. a norma/strumento
valori tipici
unità di misura

GRAMMATURA	SPESSORE	OPACITÀ	CARICO DI ROTTURA	
ISO 536	ISO 536	ISO 2471	ISO 1924	
g/m²	µm	%	N/15mm	
			long	trasv
82	85	82 ± 2	65	35

CONNOTAZIONI

MIX
Paper from responsible sources
FSC® C015523
www.fsc.org

NOTE

Fabbricazioni speciali per formati e/o altri adesivi disponibili su richiesta.

UNI EN ISO 9001:2015 – CQ 539
UNI EN ISO 14001:2015 – CQ 7847
UNI EN ISO 45001:2018 – CQ 26471

SCHEDA DI PRODOTTO
Aggiornamento 08/2022
Revisione n° 01

CAST COATED FOR DRY TONER

UTILIZZI

Cast Coated for Dry Toner è un prodotto autoadesivo di utilizzo universale. Indicato per la realizzazione di etichette di qualità, specialmente per il settore enologico. Si consiglia sempre di testare l'applicazione finale del prodotto autoadesivo sul supporto prescelto nelle condizioni di utilizzo finale prima dell'uso. A tale scopo, possono essere offerti fogli campione su richiesta. Si consiglia sempre di verificare l'idoneità tra supporti, stampanti e inchiostri prima dell'uso.

INDICAZIONI GENERALI

Utilizzabile senza problemi con i principali sistemi di stampa digitale dry toner. Buoni risultati nelle principali lavorazioni di taglio e fustellatura. Buona la resa cromatica e tonale.Il prodotto autoadesivo richiede condizioni di temperatura e umidità relativa stabili (20-22 °C e 50-55% U.R); per un corretto stoccaggio si consiglia di impilare i fogli (su paletta) per una altezza massima di 1 metro e di non sovrapporre i bancali. Qualora si renda necessario tagliare i fogli per la stampa, si consiglia l'utilizzo di una lama di ghigliottina molto affilata con un angolo prossimo a 20°, tagliando mazze di altezza non superiore a 3 cm, e tarando al minimo la pressione del pressino al fine di evitare debordo di adesivo.

SHELF LIFE

La vita di un prodotto autoadesivo è strettamente legata, oltrechè alle condizioni di stoccaggio, alla natura degli adesivi e dei materiali frontali impiegati. Nelle condizioni di immagazzinamento consigliate, per l'adesivo permanente viene garantita una durata di 2 anni.

L'Azienda si riserva di modificare le caratteristiche tecnologiche del prodotto in funzione delle esigenze del mercato.
Le informazioni sulle caratteristiche fisico-chimiche e sui valori in questo documento si basano su test che riteniamo affidabili e non costituiscono una garanzia. Sono intesi solo come fonte di informazioni e sono forniti senza garanzia e non costituiscono una garanzia. I clienti sono pregati di determinare autonomamente, prima dell'uso, l'idoneità di questo materiale al loro uso specifico. Tutti i dati tecnici sono soggetti a modifiche. Tutti i prodotti Fedrigoni sono venduti soggetti a termini e condizioni di vendita. Per maggiori informazioni, contattare il proprio rappresentante commerciale Fedrigoni di riferimento. In caso di ambiguità o differenze tra la versione inglese e quella straniera di questo documento, prevarrà la versione inglese.

FEDRIGONI
SELF-ADHESIVES

PATTY GLOSS FOR DRY TONER

APPARTIENE ALLA FEDRIGONI SELF ADHESIVE PREMIUM DIGITAL SHEET COLLECTION

DESCRIZIONE FRONTALE

Carta patinata bianca, con grado medio di lucido. 100% da fibre riciclate post-consumer, per stampa digitale, certificata FSC®.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Rif. a norma/strumento
valori tipici
unità di misura

GRAMMATURA	SPESSORE	OPACITÀ	CARICO DI ROTTURA	
ISO 536	ISO 536	ISO 2471	ISO 1924	
g/m²	µm	%	kg/15mm	
			long	trasv
80 ± 2%	65	88	5,4	3,7

DESCRIZIONE ADESIVO

Adesivo acrilico permanente con speciali caratteristiche anti bleeding e di resistenza allo shock termico. Approvato per la sicurezza del giocattolo, norma europea UNI EN 71.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Rif. a norma/strumento
valori tipici
unità di misura

TIPO DI ADESIVO	TACK	COESIONE MIN.	TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	TEMPERATURA MIN. DI ESERCIZIO	TEMPERATURA MAX. DI ESERCIZIO
	N/inch	ore	°C	°C	°C
PERMANENTE	> 9 - SUPERTACK	> 9	+ 5	- 10	+ 80

DESCRIZIONE PROTETTIVO

Carta kraft bianca patinata monosiliconata, la costruzione può essere prodotta con o senza retrotaglio (a distanza di 33mm +/-2mm).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Rif. a norma/strumento
valori tipici
unità di misura

GRAMMATURA	SPESSORE	OPACITÀ	CARICO DI ROTTURA	
ISO 536	ISO 536	ISO 2471	ISO 1924	
g/m²	µm	%	N/15mm	
			long	trasv
82	85	82 ± 2	65	35

CONNOTAZIONI

MIX
Paper from responsible sources
FSC® C015523
www.fsc.org

NOTE

Fabbricazioni speciali per formati e/o altri adesivi disponibili su richiesta.

UNI EN ISO 9001:2015 – CQ 539
UNI EN ISO 14001:2015 – CQ 7847
UNI EN ISO 45001:2018 – CQ 26471

SCHEDA DI PRODOTTO
Aggiornamento 08/2022
Revisione n° 01

PATTY GLOSS FOR DRY TONER

UTILIZZI

Patty Gloss for Dry Toner è un prodotto autoadesivo di utilizzo universale. Indicato per la realizzazione di etichette di qualità, specialmente per il settore enologico. Si consiglia sempre di testare l'applicazione finale del prodotto autoadesivo sul supporto prescelto nelle condizioni di utilizzo finale prima dell'uso. A tale scopo, possono essere offerti fogli campione su richiesta. Si consiglia sempre di verificare l'idoneità tra supporti, stampanti e inchiostri prima dell'uso.

INDICAZIONI GENERALI

Utilizzabile senza problemi con i principali sistemi di stampa digitale dry toner. Buoni risultati nelle principali lavorazioni di taglio e fustellatura. La superficie macroporosa richiede l'utilizzo di inchiostri di tipo ad essiccazione ossidativa. Buona la resa cromatica e tonale.Il prodotto autoadesivo richiede condizioni di temperatura e umidità relativa stabili (20-22 °C e 50-55% U.R); per un corretto stoccaggio si consiglia di impilare i fogli (su paletta) per una altezza massima di 1 metro e di non sovrapporre i bancali. Qualora si renda necessario tagliare i fogli per la stampa, si consiglia l'utilizzo di una lama di ghigliottina molto affilata con un angolo prossimo a 20°, tagliando mazze di altezza non superiore a 3 cm, e tarando al minimo la pressione del pressino al fine di evitare debordo di adesivo.

SHELF LIFE

La vita di un prodotto autoadesivo è strettamente legata, oltrechè alle condizioni di stoccaggio, alla natura degli adesivi e dei materiali frontali impiegati. Nelle condizioni di immagazzinamento consigliate, per l'adesivo permanente viene garantita una durata di 2 anni.

L'Azienda si riserva di modificare le caratteristiche tecnologiche del prodotto in funzione delle esigenze del mercato.
Le informazioni sulle caratteristiche fisico-chimiche e sui valori in questo documento si basano su test che riteniamo affidabili e non costituiscono una garanzia. Sono intesi solo come fonte di informazioni e sono forniti senza garanzia e non costituiscono una garanzia. I clienti sono pregati di determinare autonomamente, prima dell'uso, l'idoneità di questo materiale al loro uso specifico. Tutti i dati tecnici sono soggetti a modifiche. Tutti i prodotti Fedrigoni sono venduti soggetti a termini e condizioni di vendita. Per maggiori informazioni, contattare il proprio rappresentante commerciale Fedrigoni di riferimento. In caso di ambiguità o differenze tra la versione inglese e quella straniera di questo documento, prevarrà la versione inglese.

FEDRIGONI
SELF-ADHESIVES

PATTY PRINT COVER FOR DRY TONER

APPARTIENE ALLA FEDRIGONI SELF ADHESIVE PREMIUM DIGITAL SHEET COLLECTION

DESCRIZIONE FRONTALE

Carta patinata bianca esente da legno con grado medio di lucido, per stampa digitale. Retrostampa in nero, certificata FSC®.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Rif. a norma/strumento
valori tipici
unità di misura

GRAMMATURA	SPESSORE	LUCIDO	OPACITA	CARICO DI ROTTURA	
ISO 536	ISO 536	T 480	ISO 2471	ISO 1924	
g/m²	µm	%	%	kg/15mm	
				long	trasv
80 ± 2%	65	65	95	5,4	3,7

DESCRIZIONE ADESIVO

Adesivo acrilico permanente con speciali caratteristiche anti bleeding e di resistenza allo shock termico. Approvato per la sicurezza del giocattolo, norma europea UNI EN 71.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Rif. a norma/strumento
valori tipici
unità di misura

TIPO DI ADESIVO	TACK	COESIONE MIN.	TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	TEMPERATURA MIN. DI ESERCIZIO	TEMPERATURA MAX. DI ESERCIZIO
	N/inch	ore	°C	°C	°C
PERMANENTE	> 9 - SUPERTACK	> 9	+ 5	- 10	+ 80

DESCRIZIONE PROTETTIVO

Carta kraft bianca patinata monosiliconata, la costruzione può essere prodotta con o senza retrotaglio (a distanza di 33mm +/-2mm).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Rif. a norma/strumento
valori tipici
unità di misura

GRAMMATURA	SPESSORE	OPACITA	CARICO DI ROTTURA	
ISO 536	ISO 536	ISO 2471	ISO 1924	
g/m²	µm	%	N/15mm	
			long	trasv
82	85	82 ± 2	65	35

CONNOTAZIONI

MIX
Paper from responsible sources
FSC® C015523
www.fsc.org

NOTE

Fabbricazioni speciali per formati e/o altri adesivi disponibili su richiesta.

UNI EN ISO 9001:2015 – CQ 539
UNI EN ISO 14001:2015 – CQ 7847
UNI EN ISO 45001:2018 – CQ 26471

SCHEDA DI PRODOTTO
Aggiornamento 08/2022
Revisione n° 01

PATTY PRINT COVER FOR DRY TONER

UTILIZZI

Patty Print Cover for Dry Toner è un prodotto autoadesivo di utilizzo universale. Indicato per la realizzazione di etichette di qualità, specialmente per il settore enologico. Si consiglia sempre di testare l'applicazione finale del prodotto autoadesivo sul supporto prescelto nelle condizioni di utilizzo finale prima dell'uso. A tale scopo, possono essere offerti fogli campione su richiesta. Si consiglia sempre di verificare l'idoneità tra supporti, stampanti e inchiostri prima dell'uso.

INDICAZIONI GENERALI

Utilizzabile senza problemi con i principali sistemi di stampa digitale dry toner. Buoni risultati nelle principali lavorazioni di taglio e fustellatura. La superficie macroporosa richiede l'utilizzo di inchiostri di tipo ad essiccazione ossidativa. Buona la resa cromatica e tonale.Il prodotto autoadesivo richiede condizioni di temperatura e umidità relativa stabili (20-22 °C e 50-55% U.R); per un corretto stoccaggio si consiglia di impilare i fogli (su paletta) per una altezza massima di 1 metro e di non sovrapporre i bancali. Qualora si renda necessario tagliare i fogli per la stampa, si consiglia l'utilizzo di una lama di ghigliottina molto affilata con un angolo prossimo a 20°, tagliando mazze di altezza non superiore a 3 cm, e tarando al minimo la pressione del pressino al fine di evitare debordo di adesivo.

SHELF LIFE

La vita di un prodotto autoadesivo è strettamente legata, oltrechè alle condizioni di stoccaggio, alla natura degli adesivi e dei materiali frontali impiegati. Nelle condizioni di immagazzinamento consigliate, per l'adesivo permanente viene garantita una durata di 2 anni.

L'Azienda si riserva di modificare le caratteristiche tecnologiche del prodotto in funzione delle esigenze del mercato.
Le informazioni sulle caratteristiche fisico-chimiche e sui valori in questo documento si basano su test che riteniamo affidabili e non costituiscono una garanzia. Sono intesi solo come fonte di informazioni e sono forniti senza garanzia e non costituiscono una garanzia. I clienti sono pregati di determinare autonomamente, prima dell'uso, l'idoneità di questo materiale al loro uso specifico. Tutti i dati tecnici sono soggetti a modifiche. Tutti i prodotti Fedrigoni sono venduti soggetti a termini e condizioni di vendita. Per maggiori informazioni, contattare il proprio rappresentante commerciale Fedrigoni di riferimento. In caso di ambiguità o differenze tra la versione inglese e quella straniera di questo documento, prevarrà la versione inglese.

FEDRIGONI
SELF-ADHESIVES

PATTY PRINT FOR DRY TONER®

APPARTIENE ALLA FEDRIGONI SELF ADHESIVE PREMIUM DIGITAL SHEET COLLECTION

DESCRIZIONE FRONTALE

Carta patinata bianca esente da legno con grado medio di lucido, per stampa digitale e certificata FSC®.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Rif. a norma/strumento
valori tipici
unità di misura

GRAMMATURA	SPESSORE	BIANCO	OPACITA	LUCIDO	CARICO DI ROTTURA	
ISO 536	ISO 536	ISO 2470	ISO 2471	T 480	ISO 1924	
g/m²	µm	%	%	%	Kg/15mm	
					long	trasv
80	65	95	88	65	5,4	3,7

DESCRIZIONE ADESIVO

Adesivo acrilico modificato in emulsione acquosa. Disponibile nelle tipologie: permanente (Supertack P10P), removibile (RE31) e riposizionabile per il settore "figurine"(RI22). Tutti gli adesivi sono approvati per la sicurezza del giocattolo, norma europea UNI EN 71.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Rif. a norma/strumento
valori tipici
unità di misura

TIPO DI ADESIVO	TACK	COESIONE MIN.	TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	TEMPERATURA MIN. DI ESERCIZIO	TEMPERATURA MAX. DI ESERCIZIO
	N/inch	ore	°C	°C	°C
PERMANENTE	> 9 - SUPERTACK	> 9	+ 5	- 10	+ 80
REMOVIBILE		0,5	+ 5	- 10	+ 80
RIPOSIZIONABILE		5	+ 5	- 20	+ 100

DESCRIZIONE PROTETTIVO

Carta kraft bianca patinata monosiliconata. La costruzione può essere prodotta con o senza retrotaglio (a distanza di 33mm+/-2mm) sul liner.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Rif. a norma/strumento
valori tipici
unità di misura

GRAMMATURA	SPESSORE	OPACITA	CARICO DI ROTTURA	
ISO 536	ISO 536	ISO 2471	ISO 1924	
g/m²	µm	%	N/15mm	
			long	trasv
82	85	84	70	40

CONNOTAZIONI

MIX
Paper from responsible sources
FSC® C015523
www.fsc.org

NOTE

Fabbricazioni speciali per formati e/o altri adesivi disponibili su richiesta.

UNI EN ISO 9001:2015 – CQ 539
UNI EN ISO 14001:2015 – CQ 7847
UNI EN ISO 45001:2018 – CQ 26471

SCHEDA DI PRODOTTO
Aggiornamento 12/2022
Revisione n° 02

PATTY PRINT FOR DRY TONER®

UTILIZZI

Patty Print for Dry Toner® è un prodotto autoadesivo di utilizzo universale. Ideale per stampe multicolore dove è richiesta un elevata definizione ed un buon dettaglio dell'immagine. Si consiglia sempre di testare l'applicazione finale del prodotto autoadesivo sul supporto prescelto nelle condizioni di utilizzo finale prima dell'uso. A tale scopo, possono essere offerti fogli campione su richiesta. Si consiglia sempre di verificare l'idoneità tra supporti, stampanti e inchiostri prima dell'uso.

INDICAZIONI GENERALI

Utilizzabile senza problemi con i principali sistemi di stampa digitali dry toner; buoni risultati nelle principali lavorazioni di taglio e fustellatura. Il prodotto autoadesivo richiede condizioni di temperatura e umidità relativa stabili (20-22 °C e 50-55% U.R); per un corretto stoccaggio si consiglia di impilare i fogli (su paletta) ad una altezza massima di 1 metro e di non sovrapporre i bancali. Qualora si renda necessario tagliare i fogli per la stampa, si consiglia l'utilizzo di una lama di ghigliottina molto affilata con un angolo prossimo a 20°, tagliando mazze di altezza non superiore a 3 cm, e tarando al minimo la pressione del pressino al fine di evitare debordo di adesivo.

SHELF LIFE

La vita di un prodotto autoadesivo è strettamente legata, oltrechè alle condizioni di stoccaggio, alla natura degli adesivi e dei materiali frontali impiegati. Nelle condizioni di immagazzinamento consigliate, per l'adesivo permanente viene garantita una durata di 2 anni.

L'Azienda si riserva di modificare le caratteristiche tecnologiche del prodotto in funzione delle esigenze del mercato.
Le informazioni sulle caratteristiche fisico-chimiche e sui valori in questo documento si basano su test che riteniamo affidabili e non costituiscono una garanzia. Sono intesi solo come fonte di informazioni e sono forniti senza garanzia e non costituiscono una garanzia. I clienti sono pregati di determinare autonomamente, prima dell'uso, l'idoneità di questo materiale al loro uso specifico. Tutti i dati tecnici sono soggetti a modifiche. Tutti i prodotti Fedrigoni sono venduti soggetti a termini e condizioni di vendita. Per maggiori informazioni, contattare il proprio rappresentante commerciale Fedrigoni di riferimento. In caso di ambiguità o differenze tra la versione inglese e quella straniera di questo documento, prevarrà la versione inglese.

FEDRIGONI
SELF-ADHESIVES

PET FOR DRY TONER

APPARTIENE ALLA FEDRIGONI SELF ADHESIVE PREMIUM DIGITAL SHEET COLLECTION

DESCRIZIONE FRONTALE

Poliestere top coated per stampa digitale. Disponibile in Bianco Lucido, Bianco Opaco e Trasparente Lucido.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Rif. a norma/strumento
valori tipici
unità di misura

	GRAMMATURA	SPESSORE	OPACITÀ
	ISO 536	ISO 536	ISO 2471
	g/m²	µm	%
PET BIANCO LUCIDO	70	50	91
PET BIANCO OPACO	83	70	91
PET TRASPARENTE LUCIDO	70	50	-

DESCRIZIONE ADESIVO

Adesivo acrilico permanente con speciali caratteristiche anti bleeding e di resistenza allo shock termico. Approvato per la sicurezza del giocattolo, norma europea UNI EN 71.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Rif. a norma/strumento
valori tipici
unità di misura

TIPO DI ADESIVO	TACK	COESIONE MIN.	TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	TEMPERATURA MIN. DI ESERCIZIO	TEMPERATURA MAX. DI ESERCIZIO
	N/inch	ore	°C	°C	°C
PERMANENTE	> 9 - SUPERTACK	> 9	+ 5	- 10	+ 80

DESCRIZIONE PROTETTIVO

Carta kraft bianca patinata monosiliconata, la costruzione può essere prodotta con o senza retrotaglio (a distanza di 33mm +/-2mm).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Rif. a norma/strumento
valori tipici
unità di misura

GRAMMATURA	SPESSORE	OPACITÀ	CARICO DI ROTTURA	
ISO 536	ISO 536	ISO 2471	ISO 1924	
g/m²	µm	%	N/15mm	
			long	trasv
135	134	82 ± 2	65	35

NOTE

Fabbricazioni speciali per formati e/o altri adesivi disponibili su richiesta.

UNI EN ISO 9001:2015 – CQ 539
UNI EN ISO 14001:2015 – CQ 7847
UNI EN ISO 45001:2018 – CQ 26471

SCHEDA DI PRODOTTO
Aggiornamento 08/2022
Revisione n° 01

PET FOR DRY TONER

UTILIZZI

PET for Dry Toner è un prodotto autoadesivo di utilizzo universale. Ideale per stampe multicolore dove è richiesta una elevata definizione e un buon dettaglio dell'immagine. Si consiglia sempre di testare l'applicazione finale del prodotto autoadesivo sul supporto prescelto nelle condizioni di utilizzo finale prima dell'uso. A tale scopo, possono essere offerti fogli campione su richiesta. Si consiglia sempre di verificare l'idoneità tra supporti, stampanti e inchiostri prima dell'uso.

INDICAZIONI GENERALI

Utilizzabile senza problemi con i principali sistemi di stampa digitale dry toner; buoni risultati nelle principali lavorazioni di taglio e fustellatura. Il prodotto autoadesivo richiede condizioni di temperatura e umidità relativa stabili (20-22 °C e 50-55% U.R); per un corretto stoccaggio si consiglia di impilare i fogli (su paletta) per una altezza massima di 1 metro e di non sovrapporre i bancali. Qualora si renda necessario tagliare i fogli per la stampa, si consiglia l'utilizzo di una lama di ghigliottina molto affilata con un angolo prossimo a 20°, tagliando mazze di altezza non superiore a 3 cm, e tarando al minimo la pressione del pressino al fine di evitare debordo di adesivo.

SHELF LIFE

La vita di un prodotto autoadesivo è strettamente legata, oltrechè alle condizioni di stoccaggio, alla natura degli adesivi e dei materiali frontali impiegati. Nelle condizioni di immagazzinamento consigliate, per l'adesivo permanente viene garantita una durata di 2 anni.

L'Azienda si riserva di modificare le caratteristiche tecnologiche del prodotto in funzione delle esigenze del mercato.
Le informazioni sulle caratteristiche fisico-chimiche e sui valori in questo documento si basano su test che riteniamo affidabili e non costituiscono una garanzia. Sono intesi solo come fonte di informazioni e sono forniti senza garanzia e non costituiscono una garanzia. I clienti sono pregati di determinare autonomamente, prima dell'uso, l'idoneità di questo materiale al loro uso specifico. Tutti i dati tecnici sono soggetti a modifiche. Tutti i prodotti Fedrigoni sono venduti soggetti a termini e condizioni di vendita. Per maggiori informazioni, contattare il proprio rappresentante commerciale Fedrigoni di riferimento. In caso di ambiguità o differenze tra la versione inglese e quella straniera di questo documento, prevarrà la versione inglese.

FEDRIGONI
SELF-ADHESIVES

VELLUM FOR DRY TONER

APPARTIENE ALLA FEDRIGONI SELF ADHESIVE PREMIUM DIGITAL SHEET COLLECTION

DESCRIZIONE FRONTALE

Carta naturale bianca calandrata esente da legno, per stampa digitale e certificata FSC®.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Rif. a norma/strumento
valori tipici
unità di misura

GRAMMATURA	SPESSORE	BIANCO CIE	OPACITÀ	CARICO DI ROTTURA	
ISO 536	ISO 534	ISO 11475	ISO 2471	ISO 1924	
g/m²	µm	%	%	m	
			secco	long	trasv
70 ± 2%	88 ± 3%	155 ± 5	> 90	> 6500	> 3500

DESCRIZIONE ADESIVO

Adesivo acrilico permanente con speciali caratteristiche anti bleeding e di resistenza allo shock termico. Approvato per la sicurezza del giocattolo, norma europea UNI EN 71.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Rif. a norma/strumento
valori tipici
unità di misura

TIPO DI ADESIVO	TACK	COESIONE MIN.	TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	TEMPERATURA MIN. DI ESERCIZIO	TEMPERATURA MAX. DI ESERCIZIO
	N/inch	ore	°C	°C	°C
PERMANENTE	> 9 - SUPERTACK	> 9	+ 5	- 10	+ 80

DESCRIZIONE PROTETTIVO

Carta kraft bianca patinata monosiliconata, la costruzione può essere prodotta con o senza retrotaglio (a distanza di 33mm +/-2mm).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Rif. a norma/strumento
valori tipici
unità di misura

GRAMMATURA	SPESSORE	OPACITÀ	CARICO DI ROTTURA	
ISO 536	ISO 536	ISO 2471	ISO 1924	
g/m²	µm	%	N/15mm	
			long	trasv
82	85	82 ± 2	65	35

CONNOTAZIONI

MIX
Paper from responsible sources
FSC® C015523
www.fsc.org

NOTE

Fabbricazioni speciali per formati e/o altri adesivi disponibili su richiesta.

UNI EN ISO 9001:2015 – CQ 539
UNI EN ISO 14001:2015 – CQ 7847
UNI EN ISO 45001:2018 – CQ 26471

SCHEDA DI PRODOTTO
Aggiornamento 08/2022
Revisione n° 01

VELLUM FOR DRY TONER

UTILIZZI

Vellum for Dry Toner è un prodotto autoadesivo di utilizzo universale. Indicato per la realizzazione di etichette di qualità, specialmente per il settore enologico. Si consiglia sempre di testare l'applicazione finale del prodotto autoadesivo sul supporto prescelto nelle condizioni di utilizzo finale prima dell'uso. A tale scopo, possono essere offerti fogli campione su richiesta. Si consiglia sempre di verificare l'idoneità tra supporti, stampanti e inchiostri prima dell'uso.

INDICAZIONI GENERALI

Utilizzabile senza problemi con i principali sistemi di stampa digitale dry toner. Buoni risultati nelle principali lavorazioni di taglio e fustellatura. Buona la resa cromatica e tonale.Il prodotto autoadesivo richiede condizioni di temperatura e umidità relativa stabili (20-22 °C e 50-55% U.R); per un corretto stoccaggio si consiglia di impilare i fogli (su paletta) per una altezza massima di 1 metro e di non sovrapporre i bancali. Qualora si renda necessario tagliare i fogli per la stampa, si consiglia l'utilizzo di una lama di ghigliottina molto affilata con un angolo prossimo a 20°, tagliando mazze di altezza non superiore a 3 cm, e tarando al minimo la pressione del pressino al fine di evitare debordo di adesivo.

SHELF LIFE

La vita di un prodotto autoadesivo è strettamente legata, oltrechè alle condizioni di stoccaggio, alla natura degli adesivi e dei materiali frontali impiegati. Nelle condizioni di immagazzinamento consigliate, per l'adesivo permanente viene garantita una durata di 2 anni.

L'Azienda si riserva di modificare le caratteristiche tecnologiche del prodotto in funzione delle esigenze del mercato.
Le informazioni sulle caratteristiche fisico-chimiche e sui valori in questo documento si basano su test che riteniamo affidabili e non costituiscono una garanzia. Sono intesi solo come fonte di informazioni e sono forniti senza garanzia e non costituiscono una garanzia. I clienti sono pregati di determinare autonomamente, prima dell'uso, l'idoneità di questo materiale al loro uso specifico. Tutti i dati tecnici sono soggetti a modifiche. Tutti i prodotti Fedrigoni sono venduti soggetti a termini e condizioni di vendita. Per maggiori informazioni, contattare il proprio rappresentante commerciale Fedrigoni di riferimento. In caso di ambiguità o differenze tra la versione inglese e quella straniera di questo documento, prevarrà la versione inglese.