

FEDRIGONI

PAPER

IMITLIN

Imitlin è la gamma di carte goffrate dai colori brillanti, colorate in massa senza l'utilizzo del pigmento Carbon Black, in pura cellulosa kraft. Caratterizzata da un'elevata resistenza all'abrasione, allo strappo, alla piega e alla luce, vanta anche uno speciale trattamento antimpronta che la protegge dall'usura, rendendola estremamente durevole. Imitlin è la soluzione ideale per applicazioni di rivestimento, disponibile in quattro goffrature E/R00 Diana, E/R05 Tela, E/R55 Aida e E/R65 Fiandra, in una versione Flat e diciassette tinte. La versione Flat è caratterizzata da superficie liscia disponibile nella tinta Neve. Tutta la gamma è certificata FSC®.

FORMATO	FIBRA	GRAMMATURA
102X72	LC	120*

GRAMMATURA	RESISTENZA ALLA PIEGATURA*		RESISTENZA ALLA LACERAZIONE*		CARICO DI ROTTURA*	
	ISO 536	ISO 5626	ISO 1974		ISO 1924	
g/m ²	N° pieghe		mN		kN/m	
	long ± 10%	trasv ± 10%	long ± 10%	trasv ± 10%	long ± 10%	trasv ± 10%
120 ± 3%	380	90	1200	1375	8	3,8

DESCRIZIONE

GAMMA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Rif. a norma/strumento
unità di misura

Grado di bianco ISO 2470
(R457) Tinta Neve 101% ± 2

Umidità Relativa 50% ± 5 rif.
TAPPI 502-98

* Dati relativi al supporto
prima della goffratura



Il prodotto è completamente biodegradabile e riciclabile.
Fabbricazioni speciali disponibili su richiesta.

CONNOTAZIONI

NOTE

IMITLIN

Imitlin è una serie di carte goffrate con trattamento antimpronta, ottima per tutti i lavori di legatoria e di rivestimento. E' indicata per tutti i progetti di rivestimento di scatole, copertine, astucci, agende.

UTILIZZI

Utilizzabile con i principali sistemi di stampa: tipografia, offset, rilievo a secco, stampa a caldo, termografia. Nei colori Intensi, con stampa serigrafica UV, si consiglia di verificare la tenuta al graffio e il risultato di stampa, prima di procedere alla tiratura. Per quanto concerne la stampa offset la superficie macroporosa richiede l'utilizzo di inchiostri di tipo ad essiccazione ossidativa. La superficie goffrata richiede una specifica impostazione delle pressioni di stampa, in particolare per la goffratura E/R00 Diana.

INDICAZIONI PER LA STAMPA

La verniciatura deve essere valutata preventivamente. Buoni risultati nelle principali lavorazioni di confezione: taglio, fustellatura, cordonatura, piega ed incollatura.

INDICAZIONI PER LA TRASFORMAZIONE

