

MISTRAL STUCCO TRADITION

Fedrigoni Mistral® è la nuova gamma di carte raffinate e ricercate, fonte di ispirazione per soddisfare molteplici esigenze ed è un ottimo supporto per realizzare al meglio i vostri progetti. Caratterizzata da una trama delicata e raffinata, si contraddistingue per le sue goffrature eleganti e geometriche presenti su entrambi i lati rendendola unica.

Mistral Stucco Tradition è una carta patinata goffrata caratterizzata da una texture elegante su entrambi i lati, realizzata con impasto di pura cellulosa ECF e certificata FSC®. Lo speciale trattamento superficiale "Stucco" presente su entrambi i lati, garantisce un risultato di stampa nitido e brillante.

DESCRIZIONE

FORMATO	FIBRA	GRAMMATURA
72X102	LL	120 170 270 350

GAMMA

GRAMMATURA	SPESSORE*	VSA*	RIGIDITÀ TABER 15°*	
ISO 536	ISO 534	ISO 534	ISO 2493	
g/m ²	μ	cm ³ /g	mN	
			long ± 10%	trasv ± 10%
120 ± 3%	158 ± 3%	1,32 ± 3%	280	140
170 ± 3%	230 ± 3%	1,35 ± 3%	340	240
270 ± 4%	380 ± 4%	1,41 ± 4%	230**	100**
350 ± 5%	498 ± 5%	1,42 ± 5%	350**	150**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Rif. a norma/strumento
unità di misura

Grado di bianco - ISO 2470
(R457) 106% ± 2 (Tinta Premium
White) 83,7% ± 2 (Tinta Natural)

Umidità Relativa 50% ± 5
rif. TAPPI 502-98

* Dati relativi al supporto
prima della goffratura

** Dato relativo alla
misurazione di un campione
da 50mm

CONNOTAZIONI



Il prodotto è completamente riciclabile.
Fabbricazioni speciali disponibili su richiesta.

NOTE

MISTRAL STUCCO TRADITION

Fedrigoni Mistral® è la soluzione ideale per tutti i progetti di alta editoria, come libri, cataloghi, copertine; supporto alla comunicazione, inviti e brochure, biglietti d'auguri, cartellini e packaging di lusso. Disponibile in un ampio ventaglio di grammature da 100 a 400 gsm che la rendono una carta particolarmente versatile in grado di soddisfare ogni esigenza di publishing, sposandosi anche con soluzioni di packaging di lusso.

UTILIZZI

Utilizzabile senza problemi con i principali sistemi di stampa: tipografia, offset, rilievo a secco, stampa a caldo, termografia e serigrafia. La superficie macroporosa richiede l'utilizzo di inchiostri del tipo ad essiccazione ossidativa. La caratteristica goffratura richiede una specifica impostazione delle pressioni di stampa. In considerazione del disegno di goffratura presente su ambo i lati, la stampa in più passaggi deve essere valutata e testata preventivamente per scongiurare perdite di registro tra un passaggio e l'altro.

INDICAZIONI PER LA STAMPA

Verniciatura e plastificazione devono essere valutate preventivamente. La verniciatura distribuita con macchina offset viene assorbita in misura pressoché completa quindi non aumenta il lucido o la protezione. Con la verniciatura serigrafica si conseguono risultati migliori anche se spesso è necessario ricorrere a due passaggi per ottenere una decisa evidenza di risultato. L'irregolarità superficiale propria delle carte goffrate può dare origine a micro-mancanze in fase di plastificazione dovute ad una non completa aderenza del film al supporto. Buoni risultati nelle principali lavorazioni di confezione: taglio, fustellatura, cordonatura, piega ed incollatura.

INDICAZIONI PER LA TRASFORMAZIONE

