

ROUGH LAID WS

Carta naturale vergata ruvida per etichette umido resistenti, realizzata con impasto di pura cellulosa E.C.F., certificata FSC®. Disponibile nei colori Classic White, Classic Cream, Lily White e Soft Ivory.

FORMATO	FIBRA	GRAMMATURA
72X102	LL	80

GRAMMATURA	V.S.A.	OPACITÀ		COBB 60	R.R.U.	CARICO DI ROTTURA A SECCO	
ISO 536	ISO 534	ISO 2471		ISO 535	ISO 3781	ISO 1924	
g/m²	cm³/g	%		g/m²	%	kN/m	
		SECCO	UMIDO			long±10%	trasv±10%
80 ± 3%	1,5	88 ± 2	≥70	22 ± 4	≥11	5,2	2,5

DESCRIZIONE

GAMMA

CARATTERISTICHE

TECNICHE
Rif. a norma/strumento
unità di misura

- Grado di bianco - ISO 2470
(R457) - (col. Classic White)
104% ± 2
- Grado di bianco (col. Classic White) CIE Whiteness 142% ± 4
- Grado di bianco - ISO 2470
(R457) - (col. Classic Cream)
55% ± 3
- Grado di bianco - ISO 2470
(R457) - (col. Lily White) 55% ± 3
- Grado di bianco - ISO 2470
(R457) - (col. Soft Ivory) 55% ± 3
- Umidità Relativa 50% ± 5 rif.
TAPPI 502-98
- Ruvidità Bendtsen (ISO 8791-2)
(col. Classic White) Lato Sup.
2000 ± 400 ml/min.

TRATTAMENTI

CONNOTAZIONI

NOTE


SCHEDA DI PRODOTTO
PFL/W06
Aggiornamento 09/2025
Revisione n° 02



Fabbricazioni speciali disponibili su richiesta.

ROUGH LAID WS

Rough Laid WS è una carta naturale vergata con superficie superiore ruvida, appositamente realizzata per il settore delle etichette acqua e colla. Nell'etichettatura si consiglia di attenersi alle indicazioni corrette per il senso di fibra. Essa deve essere parallela al fondo della bottiglia. (vedi disegni).



Utilizzabile senza problemi con i principali sistemi di stampa: offset, rilievo a secco, stampa a caldo, termografia, serigrafia e flessografia. La superficie macroporosa richiede, in stampa offset, l'utilizzo di inchiostri di tipo ad essiccazione ossidativa.

La verniciatura distribuita con macchina offset viene assorbita in misura pressoché completa, quindi non aumenta significativamente il lucido o la protezione. Buoni risultati nelle principali lavorazioni di confezione: taglio, fustellatura ed incollatura.

UTILIZZI

INDICAZIONI PER LA STAMPA

INDICAZIONI PER LA TRASFORMAZIONE