

CARTE À PARFUM COTON

Carte e cartoncini non patinati realizzati con 10% di fibre di cotone e cellulosa ECF, certificata FSC®. Disponibile nella tinta: White.

DESCRIZIONE

GAMMA

FORMATO	FIBRA	GRAMMATURA		
70X100	LL	180	300	350

CARATTERISTICHE
TECNICHE

Rif. a norma/strumento
unità di misura

GRAMMATURA	VSA	RUVIDITÀ*	RIGIDITÀ TABER 15°		COBB (60 SEC.)
ISO 536	ISO 534	ISO 8791-2	ISO 2493		ISO 535
g/m²	cm³/g	ml/min	mN		g/m²
			long ± 10%	trasv ± 10%	
180 ± 4%	1,39	650 ± 150	110	50	450 (min 320)
300 ± 5%	1,42	750 ± 150	300	150	450 (min 320)
350 ± 5%	1,43	750 ± 150	400	180	450 (min 320)

Grado di bianco CIE (col. White)
ISO 11476: 148% ± 5

Umidità Assoluta ISO 287: 7%±1



IL PRODOTTO È RICICLABILE SECONDO I METODI ATICELCA 501:2025 E CEPI V.2:2022, SULLA BASE DELLA NORMA UNI 11743:2019

CONNOTAZIONI
ECOLOGICHE

Fabbricazioni speciali disponibili su richiesta. In caso di stampa con ampie masse di colore, è consigliabile eseguire delle prove prima di effettuare il lavoro.

NOTE

CARTE À PARFUM COTON

Carte à Parfum Coton è un prodotto sviluppato per il mondo della profumeria, progettato per ricevere, trattenere e rilasciare le essenze olfattive. Offre le migliori prestazioni quando sono richieste caratteristiche meccaniche di elevata resistenza per blotters e personalizzazione nelle industrie beauty e fragrance.

UTILIZZI

Idonea ai principali sistemi di stampa come serigrafia, offset tradizionale e UV. In caso di elevata copertura di inchiostro, raccomandiamo di adattare l'impianto di stampa per permettere all'inchiostro di asciugarsi correttamente. La superficie macroporosa richiede l'utilizzo di inchiostri del tipo ad essiccazione ossidativa. Essendo una carta progettata per ricevere, trattenere e rilasciare le essenze olfattive, in caso di elevata copertura di inchiostro, raccomandiamo di adattare l'impianto di stampa per permettere all'inchiostro di asciugarsi correttamente. Le migliori prestazioni sono ottenute in rilievo a secco e stampa a caldo, anche con tratti molto sottili. Per la sua caratteristica ruvidità superficiale, si richiede una specifica impostazione nelle pressioni di stampa.

INDICAZIONI PER LA STAMPA

La verniciatura distribuita con macchina offset viene assorbita in misura pressoché completa quindi non aumenta il lucido o la protezione e può parzialmente modificare la percezione della fragranza. Con la verniciatura serigrafica si conseguono risultati migliori anche se spesso è necessario ricorrere a due passaggi per ottenere un risultato ottimale. Buoni risultati nelle principali lavorazioni di confezione: taglio, fustellatura, cordonatura, piega ed incollatura.

INDICAZIONI PER LA TRASFORMAZIONE

